



特 殊 接 著 劑

5051

5898

用 途 :	保麗龍、壓克力接著	PE、PP 等難黏塑膠之固定
成 份 :	合成樹脂	合成樹脂
顏 色 :	透明黃	透明黃
黏 度 @ 25 °C :	2,250 cps	5,000~8,000 cps
比 重 :	0.73	1.0~1.1
固 成 份 :	32%	55%
溶 劑 :	5051T	甲苯
閃 火 點 :	-18°C	-20°C
耐 溫 :	80°C	100°C
硬 化 時 間 :	1hr	4hr
保 存 期 限 :	6 個月	6 個月
包 裝 :	3KG , 15KG	3KG , 15KG

傑 地 有 限 公 司
UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975
Home Page: www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net