



LDC 737

矽膠接著劑

UL File No:E111943

顏 色：	半透明、白色
比 重：ASTM D792	1.04
硬 度：ASTM D2240	Shore A 30
指乾時間：@25°C&50%RH, ASTM D2377	15分
硬化時間：@25°C	24小時
撕裂強度：ASTM D624	20 ppi
抗張強度：ASTM D412/D638	220 psi
延 伸 率：ASTM D412/D638	350 %
絕緣強度：ASTM D149	22 kV/mm (558 volt/mil)
耐 溫：	-62°C ~ 210°C

★ 以上數據之硬化條件為50%RH,常溫硬化後7天之試片進行測試得之。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975
Home Page: www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net