



SA-2808AB

導電接著劑

外觀：	銀灰色液體
銀含量：	A：80% ±1% B：83% ±1%
重量混合比：A：B	1：1
混合後黏度：Brookfield, 10rpm	35,000 ~ 45,000 cps
混合後密度：	3.1 ~ 3.5 g/cc
可操作時間：	<2 小時
硬化時間：	25°C x >24 小時 60°C x 3 小時 80°C x 1 小時 150°C x 10 分鐘
建議作業溫度：	25 ~ 250°C
拉張強度：	1,200 psi ±5%
體積電阻：@150°Cx10 分鐘	≤4 x 10 ⁻⁴ ohm-cm
保存期限：@<25°C, 未開封	6 個月(冷藏為佳)

