



# A-225

## 濕氣硬化型接著劑 (STPU)

### 特 點

- A-225 為單劑常溫快速硬化接著劑，適用於-20°C ~ +100°C 之溫度範圍，具柔韌性佳、耐候性及耐久性良好之特性，對於大多數的材料無腐蝕性，且符合綠色環保要求。
- 對於各類塑膠、玻璃、金屬等材質具有良好的接著強度，可廣泛用於各種電子元件和電氣設備之灌封及接著。

### 物 性

顏 色：	半透明	白 色	黑 色*
黏 度：@25°C、S14,10 rpm、cps	-	-	45,000~140,000
@25°C、S14,6 rpm、cps	45,000~85,000	-	-
@25°C、S14,3 rpm、cps	-	75,000~172,00	-
比 重：@25°C	1.24~1.26	1.24~1.26	1.24~1.26
硬 度：Shore A	40~45	45~55	45~55
表 乾 時 間 <sup>◎</sup> ：@25°C、分鐘	5~10	5~10	3~5
初 步 硬 化 <sup>◎</sup> ：@25°C、分鐘	10~20	10~20	10~15
完 全 硬 化 <sup>◎</sup> ：@25°C、天	7	7	7
保 存 期 限：@25°C、未開封	6 個月	6 個月	6 個月

### 黏 著 性 能

(單位：kgf/cm<sup>2</sup>)

ABS 對 ABS 接 著：	22	14	20
PET 對 PET 接 著：	27	38	30
銅 對 銅 接 著：Copper	36	34	36
鋁 對 鋁 接 著：Aluminum	33	44	38
玻 璃 互 相 接 著：Glass	36	18	38
壓 克 力 互 相 接 著：PMMA	24	22	21
不 鏽 鋼 互 相 接 著：SUS	29	33	35
聚 碳 酸 酯 互 相 接 著：PC	23	12	25
聚 氯 乙 烯 互 相 接 著：PVC	27	38	32

◎硬化時間會因環境溫度、溼度和膠層厚度而不同。

※黑色具搖變性。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848  
 東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975  
 Home Page: [www.jasdi.com.tw](http://www.jasdi.com.tw)  
 E-mail: [jasdikao@ms21.hinet.net](mailto:jasdikao@ms21.hinet.net)