



A-240

濕氣硬化型接著劑 (STPU)

特 點

- 耐溫：-20°C ~ +100°C。
- 單劑常溫快速硬化接著劑，操作方便。
- 對於各類塑膠、玻璃、金屬等材質具有良好的接著強度。
- 具有良好的柔韌性、穩定性，且不會揮發低分子量的矽氧烷化合物，符合綠色環保要求。

物 性

| 顏 色： | 半 透 明 | 黑 色 | 白 色* |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 黏 度：@25°C、S14,2 rpm、cps | - | - | 24,000~61,000 |
| @25°C、S14,10 rpm、cps | 25,000~76,000 | 25,000~75,000 | - |
| @25°C、S14,20 rpm、cps | - | - | 15,000~47,000 |
| 比 重：@25°C | 1.07~1.09 | 1.05~1.07 | 1.15~1.17 |
| 硬 度：Shore A | 40~50 | 45~55 | 40~50 |
| 表乾時間 [◎] ：@25°C、分鐘 | 10~15 | 5~10 | 5~10 |
| 初步硬化 [◎] ：@25°C、分鐘 | 20~30 | 15~20 | 15~25 |
| 完全硬化 [◎] ：@25°C、天 | 7 | 7 | 7 |
| 保存期限：@25°C、未開封 | 6個月 | 6個月 | 6個月 |

黏 著 性 能 (單位：kgf/cm²)

| | | |
|---------------------|----|----|
| ABS 對 ABS 接 著： | 7 | 8 |
| PET 對 PET 接 著： | 30 | 18 |
| 銅 對 銅 接 著：Copper | 39 | 47 |
| 鋁 對 鋁 接 著：Aluminum | 26 | 33 |
| 玻 璃 互 相 接 著：Glass | 7 | 26 |
| 壓 克 力 互 相 接 著：PMMA | 19 | 22 |
| 不 鏽 鋼 互 相 接 著：SUS | 30 | 27 |
| 聚 碳 酸 酯 互 相 接 著：PC | 13 | 12 |
| 聚 氯 乙 烯 互 相 接 著：PVC | 30 | 36 |

◎硬化時間會因環境溫度、溼度和膠層厚度而不同。

※白色具搖變性。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848
 東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975
 Home Page: www.jasdi.com.tw
 E-mail: jasdikao@ms21.hinet.net