AD-88 系列 單液型環氧樹脂接著劑

用　　途

適用於各種電子及電機高溫接著用途。

物　　性

		AD-88	AD-88H
顏　　色：		黑色	黑色
黏　　度：	@30°C, cps	47,000~49,000	稠狀
比　　重：		1.5~1.6	1.5~1.7
固 成 份：		100%	
硬化條件：		100°C x 60 分	
		120°C x 30 分	
		150°C x 10 分	
硬　　度：	Shore D	84~90	
建議工作溫度：		-40 ~ 220°C	
接著強度：		2.3~2.8 KP/mm^2	
抗彎強度：		120~140 mpa	
抗壓強度：		115~125 mpa	
吸 水 性：	@23°C, 24 小時	5~15 mg	
	@100°C, 0.5 小時	20~30 mg	
熱變形溫度：		125°C	
線性熱膨脹係數：		60~65 x10^{-6}/°C	
保存期限：	@10°C	4 個月	
	@0°C	8 個月	

☆**請依建議的溫度儲存產品，使用前務必先置於常溫處，待回復常溫後才可開罐**，以免水氣會凝縮入產品中，造成品質不良。

☆開封後，若未使用完且長時間不再使用，請再密封放回低溫保存，切忌放置於烤箱或錫爐等高溫熱源旁。

傑地有限公司
JASDI CHEMICALS CO., LTD.
Website:www.jasdi.com.tw
E-mail: jasdikao@ms21.hinet.com.tw

台北 Taipei :+886-2-26008672
台中 Taichung :+886-4-25685848
東莞 Dongguan :+86-769-88188707
上海 Shanghai :+86-21-58356975