

UL FILE NO : E75225、E314793、E87039

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 顏 色 :                           | 透明黃  |
| 粘 度 : @25°C, ISO 3219           | 45 - 100 cps                                   |
| 固 成 份 : ISO 3251                | 34 - 36%                                       |
| 閃 火 點 :                         | 22°C   |
| 指 乾 時 間 : @25°C, IEC 60464, 玻璃板 | <15 分  |
| 表面硬化時間 :                        | 25°C × 2 小時 或<br>25°C × 1 小時 + 110°C × 25-35 分 |
| 稀 釋 劑 :                         | T-6600   |
| 絕 緣 強 度 : IEC 60464             |  |
| 剛硬化後                            | 4,100 volt/mil (161 kV/mm)                     |
| 浸水 24 小時後                       | 3,000 volt/mil (118 kV/mm)                     |
| 保 存 期 限 : @25°C                 | 一年 (未開封)                                       |
| 耐 溫 :                           | 180°C  |
| 耐 化 學 性 :                       | 佳  |
| 防 水 性 :                         | 佳  |
| 用 途 :                           | 定子、線圈、變壓器                                      |
| 包 裝 :                           | 5 GAL、55 GAL                                   |

☆ 使用此凡立水之客戶均可申請 **UL** 安規絕緣系統 **Class B、F、H** 級之工廠 **OBJY2** 認證。

☆ 硬化時間長短會因零件大小、樹脂膜厚及烤箱效率而有所差異。

☆ 此型號適用於小型變壓器或線圈應用，如需深層/真空含浸作業，另有其他型號可供選擇，歡迎洽詢。

**傑 地 有 限 公 司**

**UL MIL** 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848

東莞 TEL:86-769-88188707 上海 TEL:86-21-58356975

Home Page: [www.jasdi.com.tw](http://www.jasdi.com.tw)

E-mail: [jasdikao@ms21.hinet.net](mailto:jasdikao@ms21.hinet.net)