



# VIKING

## VIKING V-1630FS 黑色 H 級 (180°C) 常溫硬化絕緣凡立水

UL FILE NO : E73071 E87039

- 顏 色 : 黑色
- 粘 度 : @25°C 90-110 cps
- 密 度 : @25°C 0.84 gm/cc
- 固 成 份 : 38-40%
- 閃 火 點 : 6.7°C
- 指 乾 時 間 : @25°C 20 分
- 表面硬化時間 : @25°C 2-4 小時  
(若需上第二層膠請在 2 小時後, 24 小時前作業)
- 完全硬化時間 : @25°C x24 小時 或 @25°C x1 小時 + @80°C x1-2 小時
- 稀 釋 劑 : T-6600
- 絕 緣 強 度 : 1400 volt/mil  
55 kV/mm
- 接 著 強 度 : @25°C 24 Lb  
@100°C 3.3 Lb  
(按 ASTM D2519 以 MW35 線測試)
- 保 存 期 限 : @25°C 一年 (未開封)
- 耐 溶 劑 性 : 佳 (若需耐 FREON 請用 135°C 烤乾 30 分鐘以上)
- 耐 紫 外 線 : 佳
- 防 水 性 : 佳
- 再 焊 性 : 佳
- 耐 溫 : 180°C
- 用 途 : 線圈、變壓器、印刷電路板
- 包 裝 : 5 GAL、55 GAL

☆使用此凡立水之客戶均可申請 UL 安規絕緣系統 class B、F 或 H 級之工廠認證。

☆如需真空含浸作業者, 另有其他型號可供選擇, 歡迎洽詢。

傑 地 有 限 公 司

UL MIL 絕緣材料·粘膠·溫控器材

台北 TEL:886-2-26008672 台中 TEL:886-4-25685848

東莞 TEL:86-769-88188707 上海代理 TEL:86-21-58356975

Home Page: [www.jasdi.com.tw](http://www.jasdi.com.tw)

E-mail: [jasdikao@ms21.hinet.net](mailto:jasdikao@ms21.hinet.net)